

◆ G-PET / 再生A-PET+A-PET / G-PET の再生PETシート

市場から回収したPETボトルを主原料とし、優れた印刷適性を有しております。
表裏層には帯電防止性・易滑性が付与され、あらゆる印刷に対応致します。

PETボトルリサイクル推進協議会「リサイクル推奨マーク」認定商品
再生A-PET 使用比率 25%以上

項目	単位	測定法	EG-06
厚み	μm	-	450
比重	-	-	1.28
ヘイズ	%	JIS K7136	7.9
全光線透過率	%	JIS K7361	87.1
引張降伏強度	MD	JIS K6734 5号型ダンベル使用 引張速度50mm/min	57
	TD		57
引張破断伸度	MD		242
	TD		248
引張弾性率	MD		2,210
	TD		2,260
デュポン衝撃強度	g・cm	撃芯半径6.3mm 受台半径15.2mm	68,200
ビカット軟化温度	℃	10N荷重 50%進入時	117.9

(上記データはいずれも代表値です。)

◆ 仕様

