

◆ 易接着フィルムをベースに、片面に透明ハードコートをした加工フィルム

透明度を損なうことなくコート面は適度な硬度を有し、エンボス・曲げ加工等二次加工にも対応します。

項目		単位	測定法	FHC-H		
厚み		μm	-	100	125	188
ヘイズ		%	JIS K7136	0.7	0.7	0.9
全光線透過率		%	JIS K7361	91.5	91.5	91.5
密着性		-	JIS K5400	100/100	100/100	100/100
表面硬度		-	JIS K5400 500g	F ~ H	F ~ H	F ~ H
耐スチールウール性		-	HYNT法 200g 荷重 × 10 往復	○	○	○
耐MEK性		-	HYNT法 200g 荷重 × 10 往復	○	○	○
加熱収縮率	MD	%	HYNT法 150°C × 1hour	0.3	0.3	0.2
	TD			-0.1	0.0	0.0

(上記データはいずれも代表値です。)