

◆超透明易接着PETフィルム

表裏両面にインキとの密着性を上げる易接着処理を施した印刷用PETフィルム

項目		単位	測定法	HK-31WF				
厚み		μm	-	100	125	188	250	
ヘイズ		%	JIS K7105	0.9	0.9	0.9	0.9	
全光線透過率		%	JIS K7105	92.3	92.3	92.3	92.3	
引張強さ	MD	MPa	JIS C2318	196	196	179	155	
	TD			206	206	197	205	
伸び率	MD	%		120	120	132	167	
	TD			100	100	99	103	
加熱収縮率	MD	%		JIS C2318 150°C×30min	1.0	1.0	0.9	1.0
	TD				0.4	0.4	0.6	0.6
静摩擦係数		-		JIS K7125	0.7	0.6	0.6	0.6
動摩擦係数		-		JIS K7125	0.6	0.6	0.5	0.5

(上記データはいずれも代表値です。)