

◆ 易成形易接着PETフィルム

2軸延伸PETでありながら、成形性を向上させたPETフィルム。

HK-31WF同様、表裏両面にインキとの密着性を上げる易接着処理を施した印刷用フィルムです。

項目		単位	測定法	HK-42WF	
厚み		μm	-	125	188
ヘイズ		%	JIS K7105	0.8	1.6
全光線透過率		%	JIS K7105	91.2	91.0
破断強度	MD	MPa	JIS C2318	108	84
	TD			112	102
破断伸度	MD	%	JIS C2318	118	306
	TD			118	297
加熱収縮率	MD	%	JIS C2318	2.4	1.6
	TD			1.2	0.6
静摩擦係数		-	JIS K7125	0.8	0.7
動摩擦係数				0.7	0.7
耐溶剤性	トルエン	-	室温浸漬 外観評価	○	○
	MEK	-		○	○
	酢酸エチル	-		○	○
耐薬品性	5% 酢酸	-		○	○
	5%Na ₂ OH ₃	-		○	○

(上記データはいずれも代表値です。)