

### ◆ 易成形易接着PETフィルム

2軸延伸PETでありながら、成形性を向上させたPETフィルム。

HK-31WF同様、表裏両面にインキとの密着性を上げる易接着処理を施した印刷用フィルムです。

項目		単位	測定法	HK-53A	
厚み		μm	-	125	188
ヘイズ		%	JIS C7105	0.9	1.0
全光線透過率		%	JIS C7105	91.7	91.8
破断強度	MD	MPa	JIS C2151	154	147
	TD			151	143
破断伸度	MD	%	JIS C2151	140	150
	TD			133	140
加熱収縮率	MD	%	JIS C2151	1.5	1.5
	TD			0	0
静摩擦係数		-	JIS C7125 荷重3.5kg	0.58	0.54
動摩擦係数				0.58	0.50

(上記データはいずれも代表値です。)