


● 離型PETフィルム

帯電防止タイプ (Anti-static type)

HY-AS06



* 大気暴露による重剥離化に対して強いセパレーターです

| 項目 TEST | 単位 UNIT | 代表値 RESULT |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| 剥離力 Release strength | mN/50mm | 60 |
| 加熱剥離力 Heated release strength | mN/50mm | 65 |
| 残留接着率 Residual adhesiveness rate | % | 90 |
| 非移行性 Anti-sift performance | - | ○ |
| 帯電防止性 Anti-static performance | log Ω | 10 ¹⁰ |

上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。
It is not warranty spec.

評価方法

- 剥離力 (テープ法)
離型面に日東31Bテープを貼り合わせ、ゴムローラーで圧着し、室温で20時間放置後、300mm/minの剥離速度でT型剥離強度を測定する。
- 加熱剥離力
離型面に日東31Bテープを貼り合わせ圧着し、70℃で20g/cm²の荷重をかけ20時間放置後、常温に戻し300mm/minの剥離速度でT型剥離強度を測定する。
- 残留接着率
加熱後残留接着力/基礎接着力×100%
加熱後残留接着力：加熱剥離力測定後の日東31Bテープと金属板との接着力
基礎接着力：日東31Bテープと金属板との接着力
- 非移行性
コート面と非コート面を重ね、荷重をかけた後、非コート面にマジックで線を引き、ハジキの状態を確認する。
○：全くハジキが無い △：微小のハジキが若干ある ×：明らかにハジキが認められる
- 帯電防止性 (表面抵抗値)
23℃×65%×24hエージングした試料を三菱化学(株)製の抵抗率計にて測定