

## ● 離型PETフィルム

スタンダードタイプ (General type)

# HY-S06



項目 TEST	単位 UNIT	代表値 RESULT
剥離力 Release strength	mN/50mm	65
加熱剥離力 Heated release strength	mN/50mm	70
残留接着率 Residual adhesiveness rate	%	90
非移行性 Anti-sift performance	-	○

上記データはいずれも代表値であり、保証値ではありません。  
It is not warranty spec.

### 評価方法

- 剥離力 (テープ法)  
離型面に日東31Bテープを貼り合わせ、ゴムローラーで圧着し、室温で20時間放置後、300mm/minの剥離速度でT型剥離強度を測定する。
- 加熱剥離力  
離型面に日東31Bテープを貼り合わせ圧着し、70℃で20g/cm<sup>2</sup>の荷重をかけ20時間放置後、常温に戻し300mm/minの剥離速度でT型剥離強度を測定する。
- 残留接着率  
加熱後残留接着力/基礎接着力×100%  
加熱後残留接着力：加熱剥離力測定後の日東31Bテープと金属板との接着力  
基礎接着力：日東31Bテープと金属板との接着力
- 非移行性  
コート面と非コート面を重ね、荷重をかけた後、非コート面にマジックで線を引き、ハジキの状態を確認する。  
○：全くハジキが無い △：微小のハジキが若干ある ×：明らかにハジキが認められる