

◆ 超透明易接着フィルム

表裏両面にインキとの密着性を上げる易接着処理を施した印刷用フィルム。

評価項目	単位	測定法	KSP-1
厚み	μm	-	188
密着性	-	JIS K5400	100/100
ヘイズ	%	JIS K7136	2.3
全光線透過率	%	JIS K7361	93.4
破断強度	MD	ASTM D882	177
	TD		214
伸び率	MD	ASTM D882	260
	TD		180
加熱収縮率	MD	HYNT法 150°C×30min	1.0
	TD		0.2
静摩擦係数	-	HYNT Method (4.4 kg 荷重)	0.6
動摩擦係数	-	HYNT Method (4.4 kg 荷重)	0.5

(上記データはいずれも代表値です。)

掲載している製品の仕様・性能などは、予告なく変更することがございます。