

◆ 超透明易接着フィルム

表裏両面にインキとの密着性を上げる易接着処理を施した印刷用フィルム。

評価項目		単位	測定法	KSP-1
厚み		μ m	-	188
密着性		-	JIS K5400	100/100
ヘイズ		%	JIS K7136	2.3
全光線透過率		%	JIS K7136	93.4
破断強度	MD	N/mm ²	ASTM D882	177
	TD	N/mm ²		214
伸び率	MD	%	ASTM D882	260
	TD	%		180
加熱収縮率	MD	%	150°C×30min	1.0
	TD	%		0.2
静摩擦係数		-	HYNT Method (4.4 kg 荷重)	0.6
動摩擦係数		-	HYNT Method (4.4 kg 荷重)	0.5

(上記データはいずれも代表値です。)

掲載している製品の仕様・性能などは、予告なく変更することがございます。